



---

L.B

PRODUITS – PEINTURES

VERNIS

---

FORMULATION



Nom du produit Fongicide

Fabriquant L.B

Référence

Composition Solution d'oxybenzoate:

Paraoxybenzoate de méthyle

Paraoxybenzoate de propyle

Alcool

Eau permutée

Préventol D2

Condensat de formol sur l'alcool benzolique



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit GEL RELIEF

Fabriquant L.B

Référence 814

Composition Emulsion acrylique gélifiée



# Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit ASSIETTE A DORER

Fabriquant L.B

Référence

Composition Argile  
Kaolin  
Pigments

Alcali  
Huile de soja 1%  
Eau  
Conservateur - formolique Grotan



# Un laboratoire au service de l'art



Nom du produit BLANC RELIEF

Fabriquant L.B

Référence 1453

Composition Liant:  
Glycerophtalique - longue en huile

Charge:  
Blanc de titane

Nom du produit POLYFLASHE

Fabriquant L.B

Référence 1311

Composition Agent de broyage  
Eau permutée  
Calgon N  
Tylose MH 1000 Extrat Sec 6 à 7%

Pigments - charges

Agent de stabilité  
Alcali  
Sulfurinate de sodium

Agent mouillant

Agent de coalescence  
Hexylène glycol

Fongicide  
Solution d'oxybenzoate ou Preventol D2

Liant émulsionné  
Copolymère acrylovinyle

Anti mousses



## Un laboratoire au service de l'art



Nom du produit POLYGEL

Fabriquant L.B

Référence 1316

Composition Résines  
Mowilith DM 21  
Additol XL 305 ( émulsion d'acide acrylique)  
Ammoniaque

Nom du produit POLYMATT vernis

Fabriquant L.B

Référence 1313

Composition Résine (en solution 50% dans WS)

Solvant  
White Spirit

Agent matant  
Silice colloïdale

Extrait Sec: 27%

Nom du produit POLYMEDIUM

Fabriquant L.B

Référence 1315

Composition Résine  
Copolymère acrylovinyle

Extrait sec: 50%



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit Toile préparée à la céruse

Fabriquant L.B

Référence

Composition I- Encollage 10% 1 couche  
Colle de peau de lapin  
Eau

II-Enduction céruse 1er couche (chargée)  
Céruse industrielle 4parts  
Blanc de titane 1 part  
Nuodex de Pb  
Nuodex de Mg  
Acide gras de soja  
On ajuste la viscosité avec un diluant qui aide le séchage:  
Essence pétrole, White Spirit, essence de térébenthine

III- Enduction céruse 2eme couche (-chargée, + grasse)  
Céruse industrielle  
Blanc de grillo (blanc de zinc)  
Blanc de titane  
Liant de broyage SF64 - huile traitée - Indice d'acide 5,5 non  
jaunissante  
Nuodex de Pb  
Nuodex de cobalt  
Diluants: White spirit, essence de térébenthine, essence de  
pétrole

Nom du produit POLYMODELLING

Fabriquant L.B

Référence 1319

Composition Résines  
Mowilith DM 21  
Additol XL 305 (émulsion d'acide acrylique)  
Ammoniaque

Charge  
Fibres courtes de résine acrylique blanche

Nom du produit SICCATIF DE COURTRAI BRUN

Fabriquant L.B

Référence 1168

Composition Octoate de plomb  
Octoate de manganèse

hydrocarbures

Nom du produit SICCATIF DE COURTRAI BLANC

Fabriquant L.B

Référence 3122

Composition Octoate de plomb  
Hydrocarbures



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit SICCATIF DE HARLEM DUROZIER

Fabriquant L.B

Référence 804

Composition Résine  
Albertol KP 626

Solvants  
Huile de lin cuite MN  
Essence de térébenthine

Agent clarifiant  
Terre de diatomée

Nom du produit    FIXATIF "ROSALBA" EXTRA PALE

Fabriquant        L.B

Référence        941

Composition      Gélatine d'os très pure

Extrait sec: 2%

Solvant

Ethanol



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit MEDIUM A L'OEUF - XAVIER DE LANGLAIS

Fabriquant L.B

Référence 1177

Composition

- Jaune d'oeuf
- Huile d'oeillette
- Standolie viscosité 60 poises
- Siccatif Harleem

Agent matant

- Cire vierge dissoute dans de l'essence de térébenthine
- Blanc d'oeuf

Agent mouillant et stabilisant

- Vinaigre blanc.

Emulsionnant

- Savon noir en solution à 10% dans l'eau

Fongicide

- Essence de Mirbane



# Un laboratoire au service de l'art



Nom du produit MEDIUM A PEINDRE INCOLORE

Fabriquant L.B

Référence 810

Composition Résine  
Cétonique AW2 iu MS2 (Laporte)

Solvant  
Standolie (100 à 160 poises)



# Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit NUODEX

Fabriquant L.B

Référence

Composition Siccatifs

Nuodex de Pb : Octoate de plomb

Nuodex de Co: Octoate de cobalt

Nom du produit COULEURS DE MUZI

Fabriquant L.B

Référence 3578

Composition Pigments  
Charges

Medium M  
Eau  
Gomme arabique  
Huile

Plastifiant  
Beaume de Capalu

Agent mouillant  
Fiel de boeuf

Conservateurs  
Eucaliptol  
Essence de lavande



# Un laboratoire au service de l'art



Nom du produit POLYBRILL

Fabriquant L.B

Référence 1314

Composition Extrait sec

Résine  
Méthacrylate d'isobutyle

Solvant  
White spirit



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit NOIR PATINE

Fabriquant L.B

Référence 714

Composition Noir oxyde de fer  
Huile de lin

## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit CASE-ARTI

Fabriquant L.B

Référence

Composition

Proportion	°/1000	°/100
Blanc de meudon	498	50
Kaolin	20	2
Caséine	100	10
Oxyde calcium	110	11
Phosphate triodique	3	0,350
Outremer surfin	0,7	0,075
Blanc de meudon	269	27

Mode opératoire: Mélanger les 6 premiers constituants au Werner et tourner pendant 3 heures

Ajouter le reste et tourner 2 heures

Contrôle: Application sur une toile de lin brute après gonflement à l'eau 50/50

Nom du produit    FIXATIF POUR CRAYON

Fabriquant        L.B

Référence        661

Composition     Extrat sec: 7%

Résine  
Acétate de polyvinyle (Mowilith)

Solvant  
Alcool (éthanol)

Nom du produit MEDIUM D'EMPATEMENT

Fabriquant L.B

Référence

Composition

- Liants
  - Siccatif flamand
  - Standolie
- Siccatifs
  - Nuodex de manganèse
  - Nuodex de zirconium
- Epaississant
  - Octoate de plomb
- Emulsionnant
  - Eau ordinaire
- Plastifiant
  - Essence d'aspic
- Charges
  - Silice colloïdale
  - Kaolin
  - Blanc minéral
- Agent mouillant

Nom du produit SICCATIF FLAMAND

Fabriquant L.B

Référence 1184

Composition

- Résine
- Copal pyrogéné (Madagascar)

Solvants

- Huile de lin cuite
- Essence de térébenthine

Agent Clarifiant

- Terre de diatomée



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit MEDIUM VENITIEN

Fabriquant L.B

Référence

Composition Liants  
Huile à la chaux gélifiée diluée à 40% dans white spirit  
Standolie à 2 poises

Agent matant  
Cire dure ( cire synthétique tirée du pétrole)  
Cire souple (cire légèrement acide)

Chaux pour neutraliser l'acidité  
Siccatif à 33% de plomb.



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit MEDIUM FLAMAND

Fabriquant

Référence

Composition

- Résine
- Mastic ; 150 g
- Essence de térébenthine: 300 g
- Huile de noix : 0,3 l
- Céruse: 24 g

Nom du produit	COULEURS FINES A L'HUILE Opaque
Fabriquant	L.B
Référence	104/401
Composition	Pigments Charges  Liant Huile de lin- oeillette-soja (dépend des pigments)  Epaississant Corps en pâte  Siccatifs Nuodex de cobalt Nuodex de plomb  Agent mouillant Acide gras de soja  Agent déshydratant Manomet 10



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit COULEURS FINES A L'HUILE transparente

Fabriquant L.B

Référence 104/401

Composition Pigments  
Charges

Liant

Huile de soja - oeillette (dépend des pigments)

Agent optique et épaississant:

Silice colloïdale Acrosil

Siccatifs

Nuodex de cobalt

Nuodex de plomb

Agent mouillant

Acide gras de soja

Agent déshydratant

Manomet 10

Nom du produit FLASHE

Fabriquant L.B

Référence 1300

Composition Agent de broyage  
Eau permutée  
Calgon N  
Tylose MH 1000 6 à 7%

Pigments - charges

Agents de stabilité  
Alcali  
Sulfurinate de sodium

Agent mouillant  
Superonic N (éthoxylate de nonylphénol)

Agent de coalescence  
Hexylène glycol

Fongicides  
Solution d'oxybenzoate ou de Préventol D2

Liant émulsions  
Mowilith DV 02 ST ou Mowilith DN21

Nom du produit VERNIS DAMMAR SUFIN

Fabriquant L.B

Référence 1859

Composition Extrait sec 42%

Résine  
Dammar

Solvant  
Essence de térébenthine

Nom du produit VERNIS CRISTAL AU MASTIC PUR

Fabriquant L.B

Référence 1187

Composition Extrait sec: 33

Résine  
Mastic de Chio

Solvant  
Essence de térébenthine



# Un laboratoire au service de l'art



Nom du produit VERNIS BLANC MAT

Fabriquant L.B

Référence 1991

Composition Extrait sec:36%

Résine  
Dammar

Solvant  
Essence de térébenthine

Agent matant  
Cire vierge

Nom du produit VERNIS SATINE A TABLEAU

Fabriquant L.B

Référence 811

Composition Extrait sec: 45%

Résine  
Cétonique MS2  
Acrylique Paraloïd B 72

Solvant  
Essence de pétrole type Sangand

Agent matant  
Silice colloïdale

Nom du produit VERNIS MAT A TABLEAU ACRYLIQUE

Fabriquant L.B

Référence 828

Composition Extrait sec: 18%

Résine

Acrylique- (Paraloïd B 72) - dissoute à 40% dans xylène

Solvants

Acétate d'éthyle glycol

Essence F

Essence de térébenthine

Agent matant

Silice colloïdale

Plastifiant

Essence d'aspic

Nom du produit VERNIS ISOLANT

Fabriquant L.B

Référence 819

Composition Extrait sec: 11%

Résine  
Acétobutyrate de vinyle

Solvants  
Ethanol

Nom du produit VERNIS COPAL A TABLEAU

Fabriquant L.B

Référence 1185

Composition Extrait sec: 53%

Résine  
Copal pyrogéné

Solvants  
Essence de térébenthine

Siccatif  
Litharge

Plastifiant  
Huile de lin cuite polymérisée

Nom du produit VERNIS V45 DUROZIER

Fabriquant L.B

Référence 806

Composition Extrait sec: 33%

Résine  
Acétate de vinyle

Solvants  
Alcool

Nom du produit VERNIS A RETOUCHER ACRYLIQUE SURFIN

Fabriquant L.B

Référence 1188

Composition Extrait sec: 27%

Résine  
Paraloid B 67 MT

Solvants  
White spirit

Plastifiant  
Essence d'aspic



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit VERNIS A TABLEAU SURFIN ACRYLIQUE

Fabriquant L.B

Référence 827

Composition Extrait sec: 29%

Résine  
Paraloid B 67 MT

Solvants  
Essence de térébenthine

Plastifiant  
Essence d'aspic

Nom du produit VERNIS POUR GOUACHE SURFIN

Fabriquant L.B

Référence 874

Composition Extrait sec: 44%

Résine  
Cétonique SK 100 (HURS)

Solvants  
Acétate d'éthyle glycol  
Butano  
Alcool dénaturé

Plastifiant  
Phtalate de butyle  
Huile de ricin



## Un laboratoire au service de l'art



Nom du produit VERNIS A RETOUCHER J.B VIBERT

Fabriquant L.B

Référence 1253

Composition Extrait sec: 22%

Résine

Cétonique N - BASF- (3 parts)

Paraloid B67 MT 1 part

Solvants

Essence de pétrole



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit VERNIS A TABLEAU J.B VIBERT

Fabriquant L.B

Référence 1251

Composition Extrait sec: 44%

Résine  
Cétonique N - BASF-  
Paraloid B67 MT

Solvants  
Essence de pétrole

Nom du produit VERNIS A RETOUCHER VIBERT Ancienne formule

Fabriquant L.B

Référence

Composition

Fabrication de la résine V

Dans un agitateur rapide dissoudre à froid de la Dammar dans un mélange de 2/3 d'essence F et 1/3 d'acétate d'éthyle. Puis toujours sous agitation ajouter du méthanol en volume égal à celui de ces solvants. Cette addition provoque un précipité qui après décantation et élimination du liquide est lavé 3 fois dans l'acétone.

Composition:

Résine

20% extrait sec constitué à égalité de résine V et d'huile d'oeillette.

Solvant

White spirit et 4% huile de vaseline.

Nom du produit VERNIS A PEINDRE J.G VIBERT

Fabriquant L.B

Référence 1252

Composition Extrait sec: 22%

Résine  
Cétonique AW2 ou/et MS2 (Maporte  
Paraloid B67 MT

Solvants  
White spirit

Plastifiant  
Huile d'oeillette



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit VERNIS A PEINDRE VIBERT ancienne recette

Fabriquant L.B

Référence

Composition Extrait sec: 23%

Résine  
Résine V

Solvants  
2/3 Essence de pétrole  
1/3 White spirit

Plastifiant  
Huile d'oeillette



# Un laboratoire au service de l'art



Nom du produit VERNIS A TABLEAU A SECHAGE RAPIDE

Fabriquant L.B

Référence 829

Composition Extrait sec: 32%

Résine  
Cétonique MC2

Solvants  
Essence F

Nom du produit VERNIS A VIEILLIR

Fabriquant L.B

Référence 2313

Composition Extrait sec:

Huile cuite formophénolique

Standolie

White spirit



## Un laboratoire au service de l'art

Nom du produit VERNIS CERONIS POUR TABLEAU

Fabriquant L.B

Référence 735

Composition

Cire vierge blanche dissoute dans le white spirit jusqu'à l'obtention d'une pâte blanche

Nom du produit VERNIS CRAQUELEUR

Fabriquant L.B

Référence 2314

Composition

Gélatine dégradée non gélifiante en solution dans l'eau